

Cemento rapido decotric

Malta da ripristino a presa rapida e resistente alle intemperie per interni ed esterni

Ambito di applicazione:

Cemento rapido decotric è una malta di montaggio a presa rapida per il fissaggio e l'ancoraggio di elementi costruttivi, quali ad es. cerniere, supporti per scaffali, tasselli filettati, staffe per montanti, ecc. Per la riparazione veloce di parti staccate, crepe e fori nell'intonaco, calcestruzzo, massetto cementizio e supporti minerali simili.

Caratteristiche:

- resistente agli agenti atmosferici e impermeabile
- subito pronto a sopportare carichi
- lavorabile per circa 3 minuti
- a basso contenuto di cromati conformemente al regolamento UE 1907/2006, allegato XVII (47)

Dati tecnici:

Base:	cemento Portland, cemento alluminoso, idrossido di calcio, sabbia di quarzo e additivi
Densità:	circa 1,3 g/cm ³
Valore pH:	12
Rapporto di impasto:	versare 4 parti di <i>Cemento rapido decotric</i> in 1 parte di acqua fredda e pulita (ad es., 500 g di <i>Cemento rapido</i> in 125 ml d'acqua)
Tempo di applicazione:	3-5 minuti a 20°C

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con la *Mano di fondo senza solventi decotric*.

Applicazione:

Versare 4 parti di *Cemento rapido decotric* in 1 parte di acqua fredda e pulita (ad es., 500 g di *Cemento rapido* in 125 ml d'acqua). Mescolare subito con vigore, in modo da ottenere un impasto privo di grumi. Applicare l'impasto di malta entro 3-5 minuti. Un'applicazione troppo lunga compromette la presa del prodotto e ne riduce la compattezza finale.

Stoccaggio:

Conservare all'asciutto. Conservare le confezioni già aperte ben chiuse, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Avvertenze di sicurezza:



PERICOLO

Contiene: cemento Portland

GISBAU - GISCODE per prodotti cementizi: ZP1

In virtù dell'impiego di cemento nella nostra formulazione, che contiene già meno di 2 ppm (0,0002%) di cromo VI solubile grazie all'utilizzo di materie prime a basso contenuto di cromati per la sua produzione, decade l'obbligo di riportare la data di scadenza sulla confezione, previsto dal regolamento REACH 1907/2006/CE, allegato XVII, 47.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.com o all'indirizzo sds@decotric.de.

N. articolo	EAN	Formato confezioni
003801001	4007955038016	Scatola da 1 kg
003802001	4007955038023	Sacchetto di carta da 5 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.