

decomur Stucco applicabile a rullo

Ambito di applicazione:

Stucco in dispersione pronto all'uso per lisciare pareti e soffitti in ambienti interni. Lo stucco flessibile è facile da applicare e lisciare con gli utensili comunemente disponibili in commercio. Ideale per ricoprire le superfici intonacate a base di gesso, calce e cemento, il calcestruzzo, i pannelli in cartongesso e altri pannelli prefabbricati, gli intonaci a base di resina sintetica e le pareti verniciate. *decomur Stucco applicabile a rullo* può essere utilizzato in modo semplice e rapido anche su fibra di vetro e per la realizzazione creativa delle pareti.

Caratteristiche:

- stucco pronto all'uso per pareti e soffitti interni
- applicare a rullo, lisciare, finito!
- applicazione semplice senza attrezzi particolari
- perfettamente carteggiabile

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, componenti minerali, acqua, additivi
 Densità: circa 1,4 g/cm³
 Valore pH: 7,5 - 8,5

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere, cera e grasso. Rimuovere la vecchia carta da parati con *decotric Staccaparati*. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con *decotric Mano di fondo senza solventi*. Riparare i fori di tasselli, le crepe, le fessure più profonde e i punti danneggiati con *decomur Stucco super aderente*.

Applicazione:

Delimitare la superficie con nastro adesivo resistente all'umidità (coprire pareti e soffitti e telai di porte e finestre adiacenti). Applicare innanzitutto lo stucco in corrispondenza dei bordi con un pennello piatto. Applicare quindi lo stucco sulla superficie in modo uniforme con un rullo a pelo corto e lisciarlo immediatamente con una spatola per superfici. In caso di superfici di grandi dimensioni lavorare a sezioni. Togliere il nastro adesivo subito dopo la lisciatura. Spessore dello strato max. 3 mm. All'occorrenza può essere applicato un secondo strato una volta essiccato il primo.

Tempi di essiccazione:

Il tempo di essiccazione è di circa 6-8 ore in base allo spessore applicato, al potere assorbente del supporto e alle condizioni ambientali. In presenza di condizioni sfavorevoli (ad es. basse temperature o elevata umidità dell'aria), i tempi di asciugatura possono allungarsi.

Rivestimenti successivi:

Ad essiccazione avvenuta, le superfici stuccate possono essere rivestite come di consueto con carta da parati, reincollate o riverniciate. Se necessario, le superfici asciutte possono essere carteggiate con facilità (grana 120 - 180). Prima di continuare la lavorazione, togliere tutte le

tracce di polvere dalla superficie carteggiata e primerizzarla con *decotric Mano di fondo senza solventi* o *decotric Mano di fondo in gel*.

Resa:

La resa dipende dallo spessore dello strato applicato. A fronte di uno spessore applicato di 1 mm, la resa è di circa 1,4 kg per m².

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e accuratamente con acqua. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immaggazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
032902001	4007955329022	6 kg
032903001	4007955329039	12 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.