

## decofill Stucco pronto per l'uso

### Ambito di applicazione:

Stucco privo di solventi pronto all'uso per riparare e lisciare le pareti e i soffitti in ambienti interni. Ideale per la realizzazione di sottofondi molto fini e idonei ad essere verniciati. Lo stucco flessibile è facile da lisciare e, una volta perfettamente asciutto, può essere carteggiato con assoluta facilità. Le superfici stuccate rappresentano una base ottimale per i successivi rivestimenti con carta da parati o lavori di imbiancatura. *decofill Stucco pronto per l'uso* è particolarmente indicato per stuccare le superfici intonacate a base di gesso, calce e cemento, il calcestruzzo, gli intonaci strutturati, i tessuti in fibra di vetro e le superfici verniciate, nonché come finitura nella stuccatura di pannelli in cartongesso e altri pannelli prefabbricati (qualità delle superfici Q3-Q4\*). Ideale per l'annegamento di TNT da restauro e armatura.

\* conformemente alla scheda tecnica n. 2 dell'associazione industriale di categoria (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.)

### Caratteristiche:

- per la rasatura a piena superficie di pareti e soffitti
- ideale per l'annegamento di TNT da restauro
- facile da lisciare e perfettamente carteggiabile
- particolarmente fine
- per interni
- applicabile a spessore zero

### Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, componenti minerali, acqua, additivi  
 Densità: circa 1,8 g/cm<sup>3</sup>  
 Valore pH: 8 - 9

### Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con *decotric Mano di fondo senza solventi*. Riparare le crepe e le fessure più profonde con *decomur Super stucco per interni*.

### Applicazione:

Mescolare lo stucco e applicarlo con il frattazzo di finitura con uno spessore massimo dello strato di 5 mm. Il tempo di essiccazione è di circa 4-7 ore in base allo spessore applicato, alle caratteristiche del supporto e alle condizioni ambientali; in presenza di condizioni sfavorevoli (ad es., basse temperature o elevata umidità dell'aria) o con uno spessore dello strato maggiore i tempi di asciugatura possono allungarsi. Ad essiccazione avvenuta, le superfici stuccate possono essere rivestite come di consueto con carta da parati, riverniciate o reincollate. Se necessario, le superfici asciutte possono essere carteggiate con assoluta facilità.

### Annegamento del TNT da restauro:

Applicare lo *Stucco pronto per l'uso* sul supporto per mezzo di un frattazzo dentato da 4 mm e posare il tessuto non tessuto da restauro. Posare la seconda striscia sovrapponendola per circa 5 cm alla prima e premere. Tagliare le due strisce contemporaneamente lungo il centro dell'area di sovrapposizione con un taglierino. Rimuovere la striscia superiore e la striscia inferiore così ritagliate e premere con un frattazzo di finitura lungo l'area di taglio.

### Indicazioni:

Non è indicato per lavori di stuccatura su vetro, materie plastiche e metallo. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e accuratamente con acqua. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito [www.decotric.de](http://www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

### Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i recipienti svuotati di tutti i residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
033704001	4007955337089	1 kg
033704001	4007955337041	8 kg
033705001	4007955337058	15 kg



### Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.