

decomur Stucco Fill+Finish easy

Ambito di applicazione:

decomur Fill+Finish easy è uno stucco bianco a base di gesso, particolarmente indicato per la rasatura a piena superficie di pareti e soffitti, la sigillatura delle fughe nei prefabbricati in calcestruzzo e per il riempimento di crepe e fori. Ideale anche per la sigillatura delle giunzioni e la stuccatura di pannelli prefabbricati di qualità da Q1 a Q4 montati senza tensione. Il prodotto è indicato per i fondi minerali (come ad es. intonaco di cemento e gesso, calcestruzzo, gasbeton e muratura) e i pannelli in cartongesso, fibra di gesso, fibrocemento e pannelli prefabbricati simili conformemente alla norma EN 13963.

Caratteristiche:

- A base di resina sintetica e fibrorinforzato
- Perfettamente carteggiabile
- Elevato potere di riempimento e ottima adesione su superfici verticali
- Permeabile al vapore acqueo
- Tempo di lavorazione 60 minuti
- Superfici uniformi, senza attaccature
- Perfetto per superfici di grandi dimensioni
- Per superfici di qualità da Q1 a Q4 realizzate con sistemi a secco*
- EC1 PLUS – a emissioni molto ridotte
- Conforme alle norme CE secondo DIN EN 13963-4B e DIN EN 13279-1 (stucco per superfici in gesso C7/20/2)

* conformemente alla scheda tecnica n. 2 dell'associazione industriale di categoria (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.)

Dati tecnici:

Base:	gesso, resine sintetiche in polvere, metilcellulosa, additivi
Peso sfuso:	0,83 g/m ³
Valore pH:	7 - 8
Reazione al fuoco:	A1 secondo DIN EN 13501-1

Preparazione del sottofondo:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, olio disarmante, ecc.). I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi e i bordi di taglio dei pannelli in cartongesso vanno primerizzati con *Mano di fondo senza solventi decotric*. Anche le superfici carteggiate devono essere primerizzate con *Mano di fondo senza solventi decotric* o *Mano di fondo in gel decotric*. Pretrattare i supporti non assorbenti, lisci o impermeabili con un primer a base di quarzo (ad es. *Aggrappante per calcestruzzo B 10 decotric*).

Rapporto di impasto:

1 kg di *decomur* in 600 ml di acqua (circa 1 parte di acqua : 2 parti di polvere). Versare dell'acqua pulita e fresca in un recipiente pulito, aggiungere *decomur* e mescolare con vigore, in modo da ottenere uno stucco privo di grumi. Dopo un tempo di maturazione di circa 3 minuti, rimescolare di nuovo brevemente lo stucco.

Applicazione:

Applicare lo stucco preparato entro 60 minuti. Il tempo di essiccazione è di circa 24 ore in base allo spessore applicato, alle condizioni ambientali e all'umidità; in presenza di condizioni sfavorevoli i tempi di asciugatura possono allungarsi.

Consiglio pratico per la carteggiatura:

Una volta asciugate, le superfici stuccate possono essere facilmente carteggiate. Per una carteggiatura ottimale su superfici di grandi dimensioni si consiglia l'impiego di una molatrice a disco (abrasivo grana 150 - 180) a un numero medio-basso di giri e pressione ridotta.

Resa:

1 kg di polvere per 1 m² con spessore di 1 mm

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai + 5 °C. Per la stuccatura di pannelli prefabbricati, seguire le istruzioni di lavorazione dei costruttori dei pannelli. Pulire gli attrezzi di lavoro con acqua dopo l'uso. Per evitare un'asciugatura irregolare delle mani successive quando si stuccano singole parti di una superficie, primerizzare le parti trattate o l'intera superficie con *Mano di fondo senza solventi decotric* o *Mano di fondo in gel decotric*.

Stoccaggio e smaltimento:

Conservare a prova di bambino, al fresco e all'asciutto. Chiudere bene le confezioni già aperte. Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER n. 17 08 02.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
032405001	4007955324058	10 kg
032406001	4007955324065	25 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.