

# Graffiti Protect

Protection anti-graffitis semi permanente avec de la cire polymère pour des supports minéraux (tels que béton, briques, tuiles ou pierres naturelles) ainsi que pour des surfaces peintes. Après son application, les peintures en aérosol et autres gribouillages sont faciles à enlever avec le *decotric Enlèvr' Graffiti* ou à l'eau chaude.

## Caractéristiques :

- Facilite l'effacement des graffitis
- En phase aqueuse
- Transparent
- Satiné

## Données techniques :

Matières premières	Cire polymère, eau, additifs
Densité	env. 1,0 kg/l
PH	env. 8 - 9
Consommation	Env. 100 - 125 ml/m <sup>2</sup> par couche

## Préparation du support :

Le support doit être propre, sec et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse etc.). Reboucher des trous et fissures avant application.

## Mode d'emploi :

Bien couvrir des éléments de construction et surfaces adjacentes qui ne sont pas à traiter. Appliquer le *decotric Graffiti Protect* régulièrement deux fois frais sur frais avec pinceau, brosse ou pistolet approprié.

## Indications importantes :

Seulement appliquer à des températures ambiantes et du support entre +10 °C et +30 °C. Protéger la surface traitée jusqu'au séchage (env. 8 heures) contre la pluie et une forte exposition au soleil. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau chaude.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a, PA) : 30 g/l.  
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

## Effacement des graffitis :

Les graffitis peuvent facilement être enlevés de la surface avec le *decotric Enlèvr' Graffiti* et de l'eau froide ou simplement avec de l'eau chaude. Dans les deux cas, l'application d'une nouvelle couche du *Graffiti Protect* est nécessaire.

## Stockage :

Stocker bien fermé et hors de portée des enfants au frais, mais à l'abri du gel. Protéger contre des rayons solaires. Consommer du produit entamé au plus vite.



## Remarque :

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

### Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargés de notre site web <https://decotric.fr/>.

### Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 01 12.

### Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
107202001	4007955072225	1 l

### Remarque :

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.