

Colle Toiles de Verre CTV

La *Colle Toiles de Verre CTV* de decotric s'utilise pour coller tous types de toiles de verre, textures à peindre, voiles de rénovation et vinyles sur intissé jusqu'à un grammage de 250 g/m² sur supports absorbants. La *Colle Toiles de Verre CTV* de decotric a une bonne résistance à l'humidité et convient aux pièces humides.

Caractéristiques :

- colle vinylique sans solvants
- applicable au rouleau
- pour la pose de voiles de rénovation, toiles de verre et structures ou textures à peindre

Données techniques :

Matières premières	dispersion vinylique, additifs, eau
Densité	env. 0,94 g/cm ³
PH	8 - 9
Consommation	200 – 250 g/m ²
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decofill intérieur* ou *decomur intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF* (sans solvants) de decotric. Avant le collage sur fonds peints ou à teintes inégales, appliquer une couche du *Primaire Spécial Papiers Peints* de decotric.

Mode d'emploi :

Appliquer la *Colle Toiles de Verre CTV* de decotric avec rouleau à poils moyens ou brosse en largeur d'un lé sur le mur, poser le lé dans la colle fraîche et maroufler. Ne pas peindre le revêtement mural avant séchage complet de la colle. Suivre les instructions de pose des fabricants de revêtements muraux. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 14.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
000303015	4007955003236	5 kg
000304015	4007955003243	10 kg
000305015	4007955003250	16 kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.